

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», 220002, город Минск, улица Кропоткина, дом 89
тел./факс + 375 17 363-61-21, тел. + 375 17 363-23-86

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 01.4676.24

Дата регистрации « 27 » октября 2024 г.

Действительно до « 27 » октября 2025 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Пленка ПВХ торговой марки «TEQTUM_KM2».

2. Назначение

Для устройства натяжных потолков в помещениях жилых, общественных и
производственных зданий и сооружений.

3. Изготовитель

Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd, No. 2 Tingchao Road, Jianshan New
Zone Haining Zhejiang, Китай.

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «ФерикоСтайл», Республика
Беларусь, 220073, город Минск, улица Кальварийская, дом 33
(производственно-раскроечный цех).

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протокола испытаний центра испытаний строительной продукции
Научно-проектно-производственного республиканского унитарного
предприятия «СТРОЙТЕХНОРМ» (аттестат аккредитации №BY/112 1.0494) от
26.10.2023 № 13(5)-384/23;

протокола испытаний центра испытаний строительной продукции
Научно-проектно-производственного республиканского унитарного
предприятия «СТРОЙТЕХНОРМ» от 10.10.2023 № 13(2)-427/23;

протокола испытаний НИЛ прикладных проблем токсичности продуктов
горения БГУ (аттестат аккредитации № BY/112 1.0412) от 09.10.2023 № 4301.

6. Техническое свидетельство действует на

объем поставки в размере – 30 000 м² согласно контракту от 11.08.2022
№ С11-08/22.

7. Особые отметки

Пример маркировки: торговая марка TEQTUM_KM2, мат., цвет 303, ширина
3,2 м, длина рулона 2 м, 7121, 180719-A4-007121-0011, MATTE/303/3,2М/100,
наименование и адрес производителя: Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd,
No., 2 Tingchao Road, Jianshan New Zone Haining Zhejiang, Китай, штрих-код.


Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и
изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



И.Л. Лишай

15

октября

2024

г.



№ 0024106

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС 01.4676.24

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

пленки ПВХ матовой белой торговой марки «TEQTUM_KM2» производства Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd, Китай, для устройства натяжных потолков в помещениях жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.

Таблица.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
1.	Дефекты внешнего вида лицевой поверхности.	ГОСТ 24944	На лицевой поверхности пленки посторонние включения, раковины, складки, полосы, сквозные отверстия и разрывы отсутствуют
2.	Толщина пленки, мм	ГОСТ 24944	0,212
3.	Масса 1 м ² , кг	ГОСТ 11529	0,297
4.	Прямолинейность кромок, отклонение от прямолинейности кромок, мм/м	ГОСТ 24944	0,3
5.	Разрушающее напряжение при растяжении, МПа: - в продольном направлении; - в поперечном направлении	ГОСТ 24944 ГОСТ 14236	12,84 10,54
6.	Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении, %		267
7.	Сопротивление раздиру, Н/мм	ГОСТ 262 (метод А)	5,76
8.	Изменение линейных размеров, %: - в продольном направлении; - в поперечном направлении	ГОСТ 24944 ГОСТ 11529	- 2,1 + 0,2

Окончание таблицы.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
9.	Водопроницаемость, метод Кошеля	ГОСТ 22944 (температура воды при испытаниях – 22 °С; высота уровня воды до дна кошеля в его центре 100 мм; время нахождения элементарной пробы под водой – 24 ч)	Ни одна из элементарных проб не намокла
10.	Стойкость к действию дезрастворов: <i>по изменению внешнего вида:</i> 0,5 %-ный раствор Санит Гликосан (время экспозиции – 15 мин); 0,5 %-ный раствор Санит Альдегид (время экспозиции – 15 мин); 0,5 %-ный раствор Санит Оксид (время экспозиции – 15 мин); 0,5 %-ный раствор Санит Д (время экспозиции – 10 мин); Санит Уно (без разбавления) (время экспозиции – 10 мин) <i>по изменению массы, %:</i> 0,5 %-ный раствор Санит Гликосан (время экспозиции – 15 мин); 0,5 %-ный раствор Санит Альдегид (время экспозиции – 15 мин); 0,5 %-ный раствор Санит Оксид (время экспозиции – 15 мин); 0,5 %-ный раствор Санит Д (время экспозиции – 10 мин); Санит Уно (без разбавления) (время экспозиции – 10 мин)	ГОСТ 12020	Без изменений* Без изменений* Без изменений* Без изменений* Без изменений* -0,01 +0,09 +0,04 +0,04 -0,14
11.	Группа горючести	ГОСТ 30244 метод 2	Г1
12.	Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402	В2
13.	Дымообразующая способность, группа	ГОСТ 12.1.044	С умеренной дымообразующей способностью
14.	Токсичность продуктов горения, класс опасности	ГОСТ 12.1.044	Умеренно опасные Т2

* Примечание: согласно п. 10, появление трещин, пузырей, точечных дефектов, проявление липкости, коробления, частичное разрушение и другие дефекты отсутствуют.

Руководитель уполномоченного органа

И.Л. Лишай

№ 0060067

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС

01.4676.24

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на пленку ПВХ торговой марки «TEQTUM_KM2» (далее – пленка ПВХ) производства Zhejiang Nailide New Material Co., Ltd, Китай, предназначенную для устройства натяжных потолков в помещениях жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.

2. Применение пленки ПВХ на путях эвакуации в помещениях и зданиях, к которым предъявляются специальные требования пожарной безопасности, следует осуществлять с учетом результатов испытаний и требований СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

3. Допускается для чистки пленки ПВХ применять моющие растворы, не содержащие агрессивных компонентов.

4. Для установки натяжного потолка применяется алюминиевый профиль, который крепится к стене по периметру помещения на требуемой высоте (у потолка) анкерами. В помещениях площадью более 50 м² рекомендуется использовать дополнительные ребра жесткости, исключая провисание потолка. Пленку ПВХ с приваренной по периметру гибкой пластиной (гарпуном), прогретую тепловыми пушками, заправляют в профиль при помощи специальных лопаток (шпателей). После монтажа в местах установки светильников, люстр, вентиляционных решеток и др. элементов приклеиваются специальные защитные кольца, которые предохраняют пленку ПВХ от разрушения и защищают ее от перегрева. По периметру стены на лицевую поверхность приклеивают специальную декоративную ленту.

5. Монтаж натяжных потолков рекомендуется осуществлять при температурном режиме внутри помещения от +15 до +25 °С. Отделочные работы внутри помещения должны быть закончены и выполнены в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов по строительству. Пленка ПВХ перед вскрытием упаковки и применением после ее хранения, либо транспортирования при минусовых температурах, должна быть выдержана при температуре не ниже 18 °С в течение суток. Поверхность стены в местах крепления профилей должна быть прямолинейной, а основание прочным.

6. Пленка ПВХ поставляется в рулонах шириной от 2,4 м до 5,00 м, упакованной в полиэтиленовую пленку. Пленка ПВХ, намотанная на картонные сердечники в рулоне, сложена в два слоя лицевой стороной друг к другу.

8. Проектирование, производство и приемку работ по устройству натяжных потолков с использованием пленки поливинилхлоридной следует осуществлять в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, на основании технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства, которыми должна сопровождаться каждая партия пленки ПВХ.

10. Хранить пленку ПВХ следует в сухих помещениях вдали от нагревательных приборов, предохранять от воздействия агрессивных сред и прямых солнечных лучей.

11. Ответственность за соответствие поставляемой пленки ПВХ настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик и подрядчик.

И.Л. Лишай

No 0060069